

Герметик универсальный 310мл, для лотков из пластика, фибробетона, полимербетона и нержавеющей стали

Код товара: G12M29-C

Техническая спецификация



Герметик универсальный 310мл, для лотков из пластика, фибробетона, полимербетона и нержавеющей стали.

Особенности герметика Vodaland:

- Обеспечивает адгезию к бетону, полимербетону, мрамору, граниту, камню, пластику, стеклопластику, оцинкованной и нержавеющей стали, стеклу, дереву.
- Устойчив к горюче-смазочным материалам, УФ-лучам, влаге.
- Не стекает с наклонных поверхностей (при нанесении герметика толщиной 1 см.).

Рекомендации по нанесению герметика:

Герметик наносится на сухую, очищенную от ржавчины, грязи, осыпающейся краски поверхность. После нанесения необходимо разравнивать слой герметика в течение 15 мин. с помощью шпателя. Равномерная укладка (без разрывов, пустот) обеспечит долгий срок службы и устойчивость свойств герметика.

Через 2 часа после нанесения герметик становится устойчивым к дождю, снегу и прочим атмосферным осадкам. Через 1-2 суток герметик станет прочным и упругим.

Характеристика	Значение
Цвет	Серый
Плотность	1,2 г/см ³
Консистенция до отверждения	Тиксотропная вязкая масса
Сопротивление оползанию(ISO 7390)	Отличное
Время пленкообразования при +23°C и влажности 50%	1-1,5 часа
Скорость вулканизации при +23°C и влажности 65%	3 мм/24 часа
Твердость по Шору согласно ISO 868	40
Модуль упругости при 100%-ном растяжении согласно ISO 37	0,4 МПа
Относительное удлинение в момент разрыва (ASTMD 412)	600%
Условная прочность в момент разрыва (ASTMD 412)	1,8 МПа
Устойчивость к растворам кислот, щелочей солей и обычным растворителям	Средняя
Стойкость к УФ-излучению	Хорошая
Водостойкость	Отличная
Температура нанесения	от -10°C до +40°C
Температура эксплуатации	от -60°C до +90°C